

PRIMAIRE B

Kunststoffprimer

ANWENDUNGSGEBIETE

PRIMAIRE B ist ein kunststoffhaltiger Voranstrichstoff (Primer) für bitumenhaltige Vergussmasse: ACCOPLAST BSP, ACCOPLAST N2 und pünktlich ACCOPLAST E auf Beton und Asphalt.

DEFINITION

- Einkomponentiger Voranstrich.
- Schnelle Trocknung des applizierten Primers.

MERKMAL

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| ➤ Dichte bei 20°C | 900 ± 30 kg/m ³ |
| ➤ Viskosität bei 25°C 3 mm | 70 ± 30 Sek. |
| ➤ Persoz Härte | > 40 Sek. |
| ➤ Abluftzeit bei 20°C | 1 Std |
| ➤ Flammpunkt | 23°C |

VERARBEITUNGSHINWEISE

- Der Untergrund muss sauber, trocken, fest und tragfähig sein. Reste von Öl und Fett sowie lose Bestandteile sind zu entfernen.
- Die gereinigte Fugenflanke wird mit **PRIMAIRE B** vorgestrichen. **PRIMAIRE B** kann gesprüht oder gepinselt werden.
- Der Verguss kann erfolgen, wenn der Voranstrich **PRIMAIRE B** abgetrocknet, d.h. wenn der Voranstrich wischfest ist.

MATERIALVERBRAUCH

- ca. 10 g/lfm für ein 30 mm Fugen

VERPACKUNG

- Kanister: 5 kg.

SICHERHEITSHINWEISE ZUR ANWENDUNG

- Bei der Verarbeitung müssen die entsprechenden Arbeitsschutzvorschriften strikt eingehalten werden: Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen.
- Weitere Informationen finden Sie in unseren Sicherheitsdatenblättern.

ISO 9001

LAGERUNG

- Bei Temperaturen zwischen 5°C und 35°C, vor Witterungseinflüssen geschützt.
- In der ungeöffneten Originalverpackung ein Jahr ab Herstellungsdatum.

VERTRIEB DEUTSCHLAND

- EUROMARK Deutschland GmbH
Industriegebiet Heideloh
Hasenwinkel 3
06780 Zörbig OT Großzöberitz
Telefon +49 (0) 34956 249-600
Fax +49 (0) 34956 249-601
E-Mail info@euromark-berlack.com

Die Angaben in dieser Mitteilung sind nur Orientierungswerte. Sie beruhen auf unserer Kenntnis und unserer Erfahrung. Wir behalten uns das Recht vor, die Zusammensetzung unserer Produkte jederzeit nach neuestem Forschungsstand zu verändern; die daraus resultierenden physikalisch-chemischen Eigenschaften können folglich abweichen. Geringe Qualitäts-, Größen- und Farbabweichungen sind zulässig. Die Anweisungen in unseren Datenblättern und die Verwendungshinweise zum Produkt sind allgemeine Anwendungsregeln. Sie können erklärtermaßen nicht die spezifische Gegebenheit jeder Baustelle berücksichtigen. Unsere Gewährleistung beschränkt sich auf die Qualität der gelieferten Ware. INTERDESCO übernimmt keine Verantwortung für die Applizierung. Diese obliegt allein dem Kunden, der für den Zustand des Untergrundes verantwortlich ist. Die Anwendung muss durch qualifiziertes Personal erfolgen, das sowohl die Daten des Herstellers berücksichtigt als auch ggf. die fachlichen Empfehlungen des Nationalen Verbandes der Entwickler von Kunstharzen und der Verbindlichen Technischen Dokumente (D.T.U.) sowie die allgemeinen Regeln der Technik für diese Tätigkeit.

Vor der Verwendung muss der Anwender Versuche vor Ort durchführen.

Alle Reklamationen zum Produkt müssen dem Lieferanten nach dem Vor-Ort-Versuch und spätestens einen Monat nach dem Lieferdatum übermittelt werden.

ISO 9001**INTERDESCO**

26 BD P.V. COUTURIER 94200-IVRY SUR SEINE Frankreich

☎ 00.33. (1) 43.90.14.14 📠 00.33. (1) 46.71.10.40

www.interdesco.com