

# EUROPHALT+ 0/4

TECHNISCHES DATENBLATT

## Beschreibung

EUROPHALT+ ist ein, nach DIN EN 13108-6 geprüfter, Hochleistungs- Reparaturasphalt der sehr vielseitig einsetzbar ist und sich für den Einbau auf Straßen und sonstigen Verkehrsflächen eignet.

## Anwendungsgebiet

Verfüllen von Schlaglöchern, Aufbrüchen, ausgefrästen Mulden, Absätzen, Absackungen in Fahrbahnbereichen und Rissanierung.

## Verarbeitungshinweise

Der EUROPHALT+ wird bei einer Temperatur von ca. 200°C verarbeitet.

Der Einbauerfolgt entweder mit einem Rührwerkskocher oder schichtweise per Hand, mittels einer mobilen Wärmequelle. Sobald die erste Schicht geschmolzen ist, kann direkt die zweite aufgetragen werden. Zum Verziehen des Materials eignet sich ein Verlegespachtel aus Holz. Das aufgetragene Material sollte im **heißen** Zustand mit bituminösem Splitt abgestreut werden, um somit eine ausreichende Oberflächenrauigkeit zu erzielen.

## Untergrund

**Die zu behandelnden Schadstellen sollten ausschließlich bei trockenem Wetter und einer Oberflächentemperatur von über +3°C saniert werden!**

Vor Beginn der Arbeiten muss der Untergrund gründlich gereinigt, altes Füllmaterial wie z. B. Kaltasphalt beseitigt und die losen Bestandteile entfernt werden. Ein Vorwärmen der zu sanierenden Flächen durch Turbotrockner, Heißluftlanze oder Handbrenner wird empfohlen. Zur Staubbindung kann ggf. Haftgrund verwendet werden.

Eine zusätzliche maschinelle Verdichtung ist nicht erforderlich.

## Kennzeichnung

Keine Gefahren beim Transport

Hinweise und Sicherheitsratschläge auf dem Etikett beachten!

# EUROPHALT+ 0/4

TECHNISCHE S DATENBLATT

## Lagerung

Die Haltbarkeit von **EUROPHALT+** ist als abgepackte Ware unbegrenzt. Das Material sollte trocken und kühl gelagert und nicht der direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden.

## Inhaltsstoffe

Gesteinskörnung mit einem PSV>56 und einem LA>12 Feine Gesteinskörnungen  
0/2ECS~ 35  
Bitumen und Naturasphalt Additiv zur Temperaturabsenkung

## Verpackung

Das Material wird wie folgt geliefert:

12 kg Gebinde, 55 Gebinde je Palette

## Kontakt

EUROMARK Deutschland GmbH

Rheinbabenstraße 75

46240 Bottrop

Tel.: +49 2041 792-488

Fax: +49 2041 792-489

[www.euromark-berlack.com](http://www.euromark-berlack.com)

