

Voranstrichmittel

Grundierung auf Basis von Acrylat.

1. Allgemeines

Voranstrichmittel für Thermoplastik, Kaltplastik und High Solid Farben. Das Voranstrichmittel dient als Haftgrundierung für Betonuntergründe und wird vor der Applikation aufgetragen. Das Voranstrichmittel verfestigt dabei auch ältere Betonuntergründe und verbessert somit die Tragfähigkeit für nachfolgende Markierungen.

Verarbeitungstemperatur	5-35°C Bei Temperaturen unter 12°C verlängert sich die Trocknungszeit stark.
Rel. Luftfeuchtigkeit	Max. 80%
Verbrauch	Empfohlene Nassfilmdicke: 0,1 mm = 0,1 L/ m ² = 0,083 kg/m ² Bei stark strukturierten Fahrbahndecken ist es ratsam eine dickere Schicht aufzutragen.
Trocknungszeit	Produkt ausreichend trocknen lassen bis die Lösungsmittel vollständig verdunstet sind. In der Regel ist 1 Stunde erforderlich.
Verdünnung	n.z.
Topfzeit 1 kg.	n.z.
Applikation	Mit Markiermaschine, eventuell mit Pinsel oder Farbrolle
Verhältnis	n.z.
Reinigung Maschine/ Werkzeuge	Die Werkzeuge können mit 'Verdünnungsmittel FH' gereinigt werden.

2. Sicherheitsvorschriften

Flammpunkt	-5°C ± 2°C
Gefahrklasse	ADR 3
Sicherheitsmassnahmen	Leicht entflammbar. Wiederholter Kontakt kann spröde oder rissige Haut verursachen. Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Giftig für Wasserorganismen, können in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nicht einatmen Dampf oder Aerosol. Vermeiden Sie den Kontakt mit der Haut. Abfall nicht in die Kanalisation. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. Der Benutzer dieses Produktes muss die nationalen Rechtsvorschriften über Gesundheit, Sicherheit und Abfallentsorgung beachten.

3. Eigenschaften

Dichte	0,81 – 0,85 kg/dm ³
Festkörpergehalt	24-26 gew. %
Ablieferungsviskosität	Das Produkt wird in Verarbeitungsviskosität geliefert.
Effekt	Bei Zweifel über die Haftung von nachfolgenden Markierungen, kann dieses Produkt verwendet werden.
Untergrund	Der Untergrund muss trocken, sauber-, staub-, öl-, fettfrei sowie frei von losen Bestandteilen und sonstigen Verunreinigungen sein. Bei störenden Oberflächenbestandteilen (Feinmörtelschicht/ Betonschlemme usw.) bei neuen Decken müssen diese erst durch geeignete Maßnahmen entfernt werden.
Farbe	Transparent
Lagerbeständigkeit	12 Monate in gut verschlossenen Gebinden.

4. Weiteren Angaben

Die Tragfähigkeit des Untergrundes ist in jedem Fall vor der Applikation zu prüfen. Dabei ist es evtl. notwendig eine Haftungsprobe / Probebeschichtung durchzuführen.

 Please consider the environment before printing 
www.signature-wegmarkering.nl