

## **Beschreibung**

EUROPHALT+ ist ein, nach DIN EN 13108-6 geprüfter, Hochleistungs- Reparaturasphalt der sehr vielseitig einsetzbar ist und sich für den Einbau auf Straßen und sonstigen Verkehrsflächen eignet.

## **Anwendungsgebiet**

Verfüllen von Schlaglöchern, Aufbrüchen, ausgefrästen Mulden, Absätzen, Absackungen in Fahrbahnbereichen, Wiederherstellung der Fahrbahnoberfläche nach Fräsarbeiten wie z. B. Demarkierung alter Fahrbahnmarkierung und Rissanierung.

## **Verarbeitungshinweise**

Der EUROPHALT+ wird bei einer Temperatur von < 160 °C verarbeitet.

Hierfür wird ein Rührwerkskocher, der über eine thermostatische Regelung verfügt und somit eine schonende Aufschmelzung des EUROPHALT+ gewährleistet, empfohlen. Das aufgeschmolzene Material ist direkt aus dem Kocher mit Eimer oder ähnlichen Behältern zu vergießen. Zum Verziehen des Materials eignen sich Ziehschuh, Schleppkasten oder Spachtel. Das aufgetragene Material sollte im **heißen** Zustand mit bituminösem Splitt abgestreut werden, um somit eine ausreichende Oberflächenrauigkeit zu erzielen.

## **Untergrund**

**Die zu behandelnden Schadstellen sollten ausschließlich bei trockenem Wetter und einer Oberflächentemperatur von über +3°C saniert werden!**

Vor Beginn der Arbeiten muss der Untergrund gründlich gereinigt, altes Füllmaterial wie z. B. Kaltasphalt beseitigt und die losen Bestandteile entfernt werden. Ein Vorwärmen der zu sanierenden Flächen durch Turbotrockner, Heißluftlanze oder Handbrenner wird empfohlen.

Eine zusätzliche maschinelle Verdichtung ist nicht erforderlich.

## **Kennzeichnung**

Keine Gefahren beim Transport

Hinweise und Sicherheitsratschläge auf dem Etikett beachten!

# EUROPHALT+ 0/3

TECHNISCHES DATENBLATT

## Lagerung

Die Haltbarkeit von **EUROPHALT+** ist als abgepackte Ware unbegrenzt. Das Material sollte trocken und kühl gelagert und nicht der direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden.

## Inhaltsstoffe

Gesteinskörnung mit einem PSV>56 und einem LA>12 Feine Gesteinskörnungen  
0/2ECS~ 35  
Bitumen und Naturasphalt Additiv zur Temperaturabsenkung

## Verpackung

Das Material wird wie folgt geliefert:

Paletten mit jeweils 40 Säcken a 25 kg.

## Kontakt

EUROMARK Deutschland GmbH

Rheinbabenstraße 75

46240 Bottrop

Tel.: +49 2041 792-488

Fax: +49 2041 792-489

[www.euromark-berlack.com](http://www.euromark-berlack.com)